

### MULTI-281x

Basé sur la dernière technologie d'alliage métallique, le film MULTI-281X permet de réduire la chaleur solaire tout en étant pratiquement transparent. Vos façades resteront neutres mais sans compromis sur la protection thermique et l'intimité.



Stockage  
de -5°C à +40°C  
**3 ANS**



Norme REACH RoHS  
**Respectée**



Classement au feu  
**M1**



Laize disponible  
**152 cm**



**Vente au mètre linéaire**  
Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions**  
Au millimètre près



Durabilité  
**5 ANS à 8 ANS**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

<b>Transmission des UV</b>	<b>&lt;1 %</b>
Transmission lumière visible	73 %
Réflexion lumière visible extérieure	11 %
Réflexion lumière visible intérieure	10 %
<b>Energie solaire totale rejetée</b>	<b>40 %</b>
Energie solaire totale rejetée 2*	43 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	14 %
Absorption énergie solaire	40 %
Transmission énergie solaire	46 %
<b>Réduction éblouissement</b>	<b>18 %</b>
Valeur «g»	0.61
Valeur 'u'	5.9
Coefficient d'ombrage	0.68
<b>Type de pose</b>	<b>Extérieure</b>
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	50 µ
Couleur depuis l'extérieur :	NEUTRE

### CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	!
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	!
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	!
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui    ! Prudence    ✗ Non

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m<sup>2</sup>, consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.