

TOILE-160i

Ce film anti-chaueur repositionnable argent/blanc se fixe par scratch. Il a la particularité de stopper 96% d'énergie solaire et de réduire efficacement l'éblouissement.



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Laize disponible
152 cm et 75 cm



Vente au mètre linéaire
 Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
 Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	0.50 %
Réflexion lumière visible extérieure	- %
Réflexion lumière visible intérieure	- %
Energie solaire totale rejetée	96 %
Energie solaire totale rejetée 2*	96 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	78 %
Absorption énergie solaire	19 %
Transmission énergie solaire	3 %
Réduction éblouissement	97 %
Valeur «g»	-
Valeur 'u'	-
Coefficient d'ombrage	-
Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	35 m
Composition film	PET
Épaisseur	75 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Argent

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	!
Double vitrage clair stadip int.	!

✓ Oui ! Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.