

IPC-021i

Cette vitrophanie publicitaire microperforé vision de l'extérieur, offrant une vision vers l'extérieur, est la solution idéale pour valoriser votre entreprise.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
135 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près


INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Blanc
Teinte intérieure (du motif)	Blanc
Teinte extérieure (du motif)	Blanc
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✗
De nuit allumé	✗
Protection vis-à-vis	
De jour	✓
De nuit	✗
Permet de voir à l'extérieur	✓
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Transmission de lumière visible	40 %
Transmission des UV	50 %

Type de pose	Intérieur
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	160 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif

CONSTRUCTION

CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Durabilité extérieure
10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.