

IMP-0005

Faites passer n'importe quel message en vous préservant du vis-à-vis et en profitant d'une belle luminosité avec ce film dépoli imprimable !



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
152 cm, 75 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 30 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Dépoli translucide
Teinte intérieure (du motif)	Dépoli
Teinte extérieure (du motif)	Dépoli
Contexte d'utilisation :	
En journée	✓
De nuit éteint	✓
De nuit allumé	✓
Protection vis-à-vis	
De jour	✓
De nuit	✓
Permet de voir à l'extérieur	✗
Réduit le vis-à-vis proche	✓
Réduit le vis-à-vis lointain	✓
Transmission lumière visible	76 %
Transmission des UV	1 %

Type de pose	Ext/Int
Longueur du rouleau	30,5m
Composition du film	PVC
Épaisseur	100 µ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif


CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 1.2m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

CONSTRUCTION


1. PVC mpolymère "cast" de 75µ
2. Adhésif semi permanent, permettant le "dégazage" sur les matériaux de synthèse et limite le transfert de l'adhésif durant la dépose
3. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure
10 ANS

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.